

# METEOR 1294.1200.1066.1104

FT MET H – Rev 0 – 21.02.05



## LIMPIEZA EN HÚMEDO

- No tejido ligado por resina.
- Reutilizable.
- Excelente resistencia al desgaste. Larga duración de vida.
- Código de color según lugar de utilización.

### Composición :

- Fibras de polypropylene, polyéster, viscosa
- Látex
- Colorante (amarillo, rosa, verde, azul)

	Color	Dimensiones en mm	Gramaje en g/m <sup>2</sup>
<b>Meteor 1294</b>	amarillo	360 x 380	190
<b>Meteor 1200</b>	rosa		
<b>Meteor 1066</b>	azúl		
<b>Meteor 1104</b>	verde		

Valores indicativos.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

- Utilizar guantes estancos para todo trabajo de limpieza con agua o con productos químicos.
- Se utiliza en húmedo para una eficacia óptima.
- Enjuagar el producto antes de la primera utilización.
- Enjuagar y escurrir después del uso.
- Lavable a máquina a 90° C, con detergente convencional.
- Esta operación puede realizarse repetidas veces sin alterar las cualidades intrínsecas del producto.
- Descontaminación con lejía de 1 g/l de cloro.
- Esterilizable en autoclave a 120 ° C durante 20 minutos.



Berlín, 38-48 Plta 1ª 08029 Barcelona  
Tel. : +(34) 93 292 49 49 - Fax : +(34) 93 292 49 50  
spontex-profesional@mapaspontex-es.com  
www.spontex-professionnel.com

**Spontex**  
PROFESSIONNEL

**Meteor 1294.1200.1066.1104**

## PRESTACIONES

**Excelente resistencia mecánica.**



**Absorción : buena capacidad de absorción.**



## COMPATIBILIDADES QUÍMICAS

PRODUCTO QUÍMICO	RESISTE	DESACONSEJADO
Fosfatos	X	
Fosfonatos	X	
Tensioactivos aniónicos	X	
Tensioactivos catiónicos	X	
Tensioactivos anfóteros	X	
Tensioactivos no iónicos	X	
Agentes blanqueadores oxigenados		X
Agentes blanqueadores clorados	X*	
Hidrocarburos aromáticos	X	
Hidrocarburos alifáticos	X	
Hidrocarburos halogenados	X	
Alcoholes	X	
Jabón	X	
Acidos		X
Bases		X

\* Resiste al cloro en una concentración de 1g/l y a una temperatura de 20°C

## LEGISLACIÓN / NORMALIZACIÓN

**Biodegradabilidad** : fibras celulósicas biodegradables.



**Inflamabilidad** : producto inflamable en seco.

*Este documento se ha establecido en base a nuestros conocimientos actuales y para usos convencionales.*

Berlín, 38-48 Plta 1ª 08029 Barcelona  
Tel. : +(34) 93 292 49 49 - Fax : +(34) 93 292 49 50  
spontex-profesional@mapaspontex-es.com  
www.spontex-professionnel.com

**Spontex**  
PROFESSIONNEL