

REF. 5860 ENVASES ALUM. RECTANG. C. ALTO

REGISTRO SANITARIO N° 39.01308/A

ADHESION ECOEMBALAJES 05117



MATERIA PRIMA

LÁMINA DE ALUMINIO

POSIBLES ALEACIONES EMPLEADAS.COMPOSICION QUIMICA EN % EN PESO (RESTO ALUMINIO)

ALEACION	SI	FE	CU	MN	MG	CR	ZN	TI	OTROS	OTROS	ESPESOR LÁMINA
3003	0.50	0.70	0.05-0.20	1.0-1.5	-	-	0.10	-	0.05	0.15	70 Micras
8011	0.4-0.8	0.5-1	0.10	0.10	-	-	0.10	0.05	0.6	0.25	

USOS

- Apto para uso en horno microondas/convencional, cocción al vapor y grill.
- Apto para uso en contacto directo con los alimentos.
- Temperatura min/max. -20°C / +380°C
- Compatible con el congelamiento rápido
- Compatible con el sellado de film plástico

RESISTENCIA

Resistencia Ácidos	Mala
Resistencia Alcalinos	Mala
Resistencia alcohol	Buena
Resistencia grasa/aceite	Buena
Resistencia Sales no diluidas	Mala

INSTRUCCIONES PARA USO MICROONDAS

Amigable con el microondas

1. Retirar la tapa.
2. Calentar un solo recipiente a la vez.
3. Colocar el envase en el centro del horno: Sin que este toque las paredes.
4. Utilizar hornos microondas fabricados después de 1980.

EMBALAJE

Medidas Caja	580x390x575	N° Cajas/Palet	12	Código Dum	1842900405860
Unidad Caja	1000	Unidad Bolsa	8x125	Peso Total Caja	18,12 Kg

DIMENSIONES

Exterior	Interior	Base	Altura	Capacidad	Volumen Caja
230X175 mm	213X157 mm	196X141 mm	34 mm	1000 cc	0,120 m ³



